

YAPKRET 5 (Emaco R 605)

Укрепленный полимером раствор для бетона, используемый при ремонтных работах.

Описание:

YAPKRET 5 - готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами, легка в приготовлении и нанесении. Используется при ремонте и штукатурке различных бетонных и сборных бетонных сооружений

Область применения:

- При ремонте и штукатурке чисто бетонных поверхностей
- Для штукатурок и при ремонте стен и потолков
- Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений
- Для ремонта краев и углов
- Для получения ровной поверхности перед наклеиванием керамики и фаянса

Особенности:

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовок
- Не оседает
- После полировки получается ровная поверхность
- Устойчив к воздействию воды, морозов и прочих природных условий
- Быстро застывает и не трескается

Технические характеристики:

Структура материала: Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы

Температура обрабатываемой поверхности: от 5°C до 25°C

Расход: 1,3 кг/ м² (для 1 мм)

Время выдержки свежеприготовленного

раствора перед использованием: 5 минут

Время использования свежеприготовленного раствора: 30 минут

Толщина нанесения

максимум : 5 мм

минимум : 1 мм

Марка по прочности не менее M 150

Морозостойкость не менее F 35

цвет: Серый

Yapkret 5	Вода
1 кг	0,220 кг
20 кг	4,4 кг

Упаковка

Yapkret 5 - 20 кг. мешки.

Расход:

1 мешок Yapkret 5	
1 мм	15,4 м ²
3мм	5,1 м ²
5 мм	3,1 м ²

Хранение:

Гарантийный срок - 6 месяцев.

Применение:

Подготовка поверхности

Yapkret 5 легко прилипает, как к сухой, так и к увлажненной поверхности. Однако места нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и остатков краски. Поверхности с высокой впитывающей способностью должны быть увлажнены перед нанесением.

Приготовление:

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте содержимое пакета и хорошенько размешайте с помощью низкооборотистой дрели 400 – 600 обор. до исчезновения всех комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.

Метод применения:

Хорошо размешанный раствор укладывается на поверхность при помощи мастерка прихлопыванием или размазывается. Затем выравнивается и оставляется желаемой толщины. После первого срока застывания раствора (через 45-90 минут в зависимости от внешней температуры и толщины раствора) при помощи пластмассовой или деревянной терки доделываются работы по полировке.

YARKRET 5 (Emaco R 605)

Чистка инструментов

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

Меры предосторожности:

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте обильным количеством воды.

Примечание:

- Не следует применять Yarkret, если температура поверхности ниже + 5°C. Если температура поверхности выше +25°C, поверхность надо увлажнить.
- При нанесении на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от прямых солнечных лучей, ветра, дождей и морозов.
- Раствор для ремонта Yarkret, нанесенный при 23°C, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 14 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- В застывающий раствор не добавляйте воды и порошкообразного материала.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

