

CONCRESlVE ZR

Однокомпонентная грунтовка на основе цинка для обработки стальных поверхностей.

Описание:

CONCRESlVE ZR - представляет собой однокомпонентную, грунтовку на основе цинкового растворителя, обеспечивающую активную гальваническую защиту поверхности стали.

Материал представляет собой густую серую жидкость по консистенции похожую на краску, рекомендуемую для применения в местах, где стальные и бетонные поверхности подвергаются сильному воздействию со стороны атак хлоридов.

Область применения:

- Материал применяется в качестве защитного покрытия поверхности задействованной в структуре бетона стальной арматуры.
- В качестве грунтовки для поврежденной гальванизированной поверхности металла.
- В качестве грунтовки для стальных поверхностей, применяющейся перед нанесением последующих систем покрывающих слоев.

Особенности:

- Материал создает позитивную защиту стальных компонентов от воздействия со стороны коррозии.
- Отличная адгезия по отношению к стальным поверхностям.
- Простота в применении однокомпонентного материала.
- Нет ограничений по времени непосредственного применения материала или его утилизации.
- Короткий период времени перед нанесением последующих слоев.

Технические характеристики:

Внешний вид:	Плотная серая жидкость
Удельный вес:	1.84 при 25°C
Время твердения	20 мин. при 25°C 5 мин. при 40°C
Время нанесения последующего слоя:	5 часов при 25°C 2 часа при 40°C
Толщина покрытия	>90%
Толщина покрывающего слоя:	>50 микрон
Температура нанесения материала:	мин. 10°C макс. 40°C

Упаковка:

CONCRESlVE ZR поставляется в виде однокомпонентной системы, поставляемой в однолитровых упаковках.

Процедура нанесения

Подготовка наносимой поверхности:

Стальные поверхности рекомендуется подвергнуть пескоструйной очистке или очищать при помощи щетки с металлическим ворсом для удаления всех имеющихся следов коррозии. Убедитесь в том, что на поверхности отсутствуют пятна масел, технических смазок или пыль. Наносимые поверхности должны быть сухими. Рекомендуется наносить материала серии CONCRESlVE ZR сразу же, после завершения подготовки наносимой поверхности для недопущения любого ее загрязнения.

Не оставляйте поверхность, обработанную методом пескоструйной обработки или обработанную при помощи щетки с металлическим ворсом не покрытой материалом.

Нанесение:

CONCRESlVE ZR необходимо тщательно перемешать перед нанесением.

Наносите материал серии CONCRESlVE ZR при помощи щетки с жестким ворсом на заранее подготовленную поверхность, обеспечивая равномерное и полноценное покрытие, особенно с тыльной стороны усилительной арматуры.

CONCRESlVE ZR

Ремонтные растворы могут наноситься поверх материала сразу же после его высыхания.

Подверженность материала длительному воздействию со стороны внешних факторов:

CONCRESlVE ZR не рассчитан для применения в качестве слоя финишного покрытия. Не смотря на то, что защита стали будет обеспечена в течение небольшого периода времени, рекомендуется как можно быстрее нанести покрывающий слой финишного покрытия, особенно при выполнении работ в условиях агрессивной окружающей среды.

Расход:

При применении материала для покрытия стальных поверхностей расход материала составляет 1 литр на 165 погонных метров арматуры диаметром 16мм толщиной в один слой или 1 литр на 7.5 м² при нанесении в один слой.

Хранение:

Материал рекомендуется хранить в закрытом складском помещении, вдали от действия прямых солнечных лучей и защищать от резкого перепада температур. Срок хранения материала составляет 12 месяцев при соблюдении условий указанных выше.

Меры предосторожности:

Как и со всеми химическими материалами рекомендуется предпринимать меры предосторожности при выполнении работ и избегать возможного контакта с роговицей глаз, попадания материала в пищевод, на кожные покровы и пищевые продукты. В случае попадания материала в глаза, на кожные покровы или случайного попадания в пищевод немедленно обратитесь за помощью к врачу.

Рекомендуется плотно закрывать оригинальные упаковки после окончания работ.

Сноска:

За дополнительной информацией обращайтесь к своему местному представителю компании БАСФ ККЦА. Компания оставляет за собой право на изучение истинных причин возникновения любых проблем и сложностей при работе с материалом.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

